



# OLI-NATURA HARTWACHSÖL TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ A03675

**OLI-NATURA Hartwachsöl** je olejovo-vosková kombinácia na základnú povrchovú úpravu masívneho dreveného nábytku, schodov a podláh vo vnútornom prostredí. Pozostáva z rastlinných olejov, živice a voskov s podielom sušiny 60%. Olejovaná plocha je hodvábná na dotyk, opticky decentne zvýraznená, s chemickou odolnosťou. Zatiaľ čo olej vniká hlboko do pórov, vosk vytvára odolný film na povrchu. Olej je ľahko spracovateľný ručne aj strojovo, nanáša sa v jednej až dvoch vrstvách. Použitím padu dosiahnete prirodzený mat. Nepadovaním dosiahnete hodvábný lesk.

## Zodpovedá

- Gis-kód Ö 60
- Z-157.10-18 (na emisie skúšaný stavebný produkt)
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- DIN 68861, 1B (chemická odolnosť)
- neobsahuje formaldehydy, kobalt, oxímý a arómy
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky
- ECARF hodnotenie (vhodný pre alergikov)
- vhodný na potravinárske účely podľa EG 1935/2004

## Zloženie

Modifikované rastlinné oleje a vosky, ako napr. sójový olej a karnaubské vosky, odaromatizované uhľovodíky, bezoxímový zabraňovač tvorby škrupiny na povrchu, bezolovnatá a bezkobaltová sušina.

## Aplikácia

mikrovláknovým valčekom (4-5mm), stierkou, kefou na olej, plochým štetcom, striekacou pištoľou, bielym Padom.

## Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.
- **Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.**
- Oxidačné schnutie: Počas spracovania a po ňom zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu, napr. otvorením okien

## Spotreba/Výdatnosť

1 - 2 nátery V závislosti od nasiakavosti dreveniny 40-50 g/m<sup>2</sup> v jednom nátere (20-25 m<sup>2</sup>/l).

## Príprava povrchu

- Povrch postupne prebrúste papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 180-240.
- Vlhkosť dreveniny 8-12%.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masntôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.

## Natieranie nábytku

Olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte a naneste rovnomerne tenko na povrch dreveniny. Nechajte pôsobiť 10-30 minút. Prebytočný olej zotrite bavlnenou handrou tak, aby povrch ostal na dotyk suchý. Pri veľkých plochách použite biely pad. Podľa potreby a po schnutí 6-8 hodín vykonajte bez medzibrusu druhý náter.

Pri potrebe olejovania množstva dielov je možné použiť aj striekanie (nádobková pištoľ, tryska 1,3-1,8 mm, tlak 2-3 bar).

## Natieranie podláh

Olej naneste rovnomerne tenko valčekom, kefou alebo stierkou. Pri veľkých plochách pracujte v sekciách 5-15 m<sup>2</sup>. Nechajte pôsobiť 30-45 minút. Potom ručne alebo strojovo vtierajte olej bielym padom. Prebytočný olej odstráňte bavlnenou handrou. Po 6-8 hodinách schnutia urobte bez medzibrusu druhý náter.

## Schnutie

V závislosti od vlhkosti a teploty je olejovaná plocha suchá na prach po 1 – 2 hodinách. Po 2-3 dňoch plne vytvrdená. Doba schnutia je závislá od nasiakavosti dreveniny. V tomto období ju chráňte pred vodou. Schne oxidačne, zabezpečte dobrú ventiláciu a vyššiu teplotu. Na zle nasiakavých plochách sa môže schnutie predĺžiť, rovnako aj vysoká vlhkosť prostredia a dreveniny a nízka teplota spomaľujú schnutie.

## Ošetrovanie a starostlivosť

Na prvé čistenie a na oživenie náteru použite ošetrovací vosk OLI-NATURA Holzpflegewachs. Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

## Čistenie náradia

Na čistenie štetcov odporúčame OLI-NATURA Pinselreiniger alebo OLI-NATURA Ölverdünner, prípadne testovací benzín.

## Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

## Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 36 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C. Otvorené balenie spotrebujte čím skôr, po použití hneď dobre uzavrite a chráňte pred slnkom.

## Objednávacie údaje

OLI-NATURA Hartwachsöl prírodný (A03675)

## Veľkosť balenia

250 ml / 1 l / 2,5 l / 10 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť. Stav:03/2021

**Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22  
DE- 092 44 Lichtenau, Nemecko  
Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4  
SK - 080 01 Prešov  
Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk**