



OLI-NATURA HS HARTWACHSÖL (HIGH SOLID TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ)

OLI-NATURA HS Hartwachsöl je bezrozpušťaľová olejovo-vosková kombinácia na základnú povrchovú úpravu masívnych drevených podláh, schodov a nábytku vo vnútornom prostredí. Pozostáva z prírodných olejov a voskov s obsahom sušiny 100%.

Už jediným náterom môžete dosiahnuť maximálnu povrchovú ochranu a plné nasiaknutie drevinou olejom. Ideálny na úpravu neošetreného, nového alebo novozbrúseného povrchu vo vnútornom prostredí. Vhodný na drevené podlahy ako napr. dlažkovica, vidiecka dlažkovica, podlahy jacht, schody ako aj nábytok. Olej dodá drevine intenzívny efekt jej "zahorenia". Upravené plochy sú zdraviu neškodné, vysoko zaťažiteľné, odolné vode a nečistote. Olej chráni drevinu zvnútra, vosk vytvára ochranný hodvábne matný film na povrchu. Drešina dýcha, je ľahko ošetrovateľná a opraviteľná.

Na urýchlenie vytvrdnutia a na zvýšenie chemickej odolnosti sa môže OLI-NATURA HS Hartwachsöl podľa potreby vytvrdiť tvrdidlom OLI-NATURA HS Härter v miešacom pomere 10:1.

Zodpovedá

- Gis-kód Ö 10+
- EU Decopaint smernici
- Z-157.10-17 (stavebný produkt skúšaný na emisie)
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slnám a potu)
- ES č. 1935/2004 – na potravinárske účely
- neobsahuje formaldehydy, arómy, kobaltové soli, oxímý
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky

Zloženie

Prírodné suroviny, ako napr. ľanový olej, drevinový olej, modifikovaný ricínový olej, bezolovnatá a bezkobaltová sušina, bezoximový prípravok proti tvorbe škrupiny na povrchu, kyselina kremičitá, mikronizované vosky.

Aplikácia

mohérovým valčekom (5mm), kefou na olej, stierkou, plochým štetcom, bielym/béžovým padom.

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.
- **Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.**
- Schne oxidačne: počas spracovania a po ukončení prác zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu, napr. otvorením okien.

Použitie tvrdidla – len pre výrobné prevádzky

- Možnosť vytvrdenia s OLI-NATURA HS Härter v pomere 10:1. Po vytvrdení olej spracujte do 2-3 hodín. Zvyšky takto vytvrdeného oleja nevliavajte naspäť do originálneho oleja.

Príprava povrchu

- Povrch prebrúste odstupňovane papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 180-240.
- Vlhkosť drevinu 8-12 %.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masťnôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.
- Olej pred použitím vždy dobre rozmiešajte alebo pretrepte.

Spotreba/Výdatnosť

1 náter / V závislosti od nasiakavosti drevinu 20-40 g/m² v jednom nátere (25-50 m²/l).

Natieranie nábytku

- Olej naneste rovnomerne tenko štetcom alebo kefou v smere vlákien. Nechajte pôsobiť 30 minút, potom vtierajte béžovým padom až dovtedy, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne.

V prípade potreby siahnite prebytočný olej bavlnenou handrou a vypolírujte.

- Alternatívne môžete použiť olejom nasiaknuté brúsne rúno, ktorým naolejete povrch. Prebytočný olej siahnite bavlnenou handrou a vypolírujte, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne.

Natieranie podláh

Olej vylejte na povrch drevinu, pracujte po častiach. Olejujte postupne plochu 5-10 m² (20-40 g/m² v závislosti od drevinu) a okamžite rozotrite rovnomerne tenko valčekom, kefou alebo plochou stierkou. Nechajte pôsobiť 30-60 minút, potom vtierajte ručne béžovým padom alebo polírovacím strojom až dovtedy, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne. Prebytočný olej siahnite bavlnenou handrou, alebo padom a vypolírujte.

Schnutie

V závislosti od teploty a vlhkosti je olejovaná plocha suchá na prach po 1-2 hodinách, po 2-3 dňoch plne vytvrdená. Pri použití 2-zložkovej kombinácie s tvrdidlom sa skracuje doba schnutia o ca. 24 hodín. V tomto období chráňte povrch pred vodou.

Schne oxidačne, zabezpečte dobrú ventiláciu a vyššiu teplotu. Na zle nasiakavých plochách sa môže schnutie predĺžiť. Vysoká vlhkosť prostredia aj drevinu a nízka teplota spomaľujú schnutie.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na prvé čistenie a na oživenie náteru použite vosk OLI-NATURA Holzpflegewachs.

Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA HS Hartwachsöl prírodný, (A01400)

Veľkosť balenia

1 l / 2,5 l

Tvrdidlo HS Härter: 100 ml / 250ml (miešací pomer 10:1) A03662)

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť. Stav: 01/2021

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44 Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01 Prešov

Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk