



OLI-NATURA HS Profiöl (HIGH SOLID PROFESIONÁLNY OLEJ) farebný

Charakteristika

OLI-NATURA High Solid Profiöl farebný je vysokosušivý, pigmentovaný impregnačný olej na základnú farebnú povrchovú úpravu vysokozaťažiteľných masivných drevin, napr. podláh, schodov a nábytku vo vnútornom prostredí.

Už jediným náterom môžete dosiahnuť maximálnu povrchovú ochranu a plné nasiaknutie drevin olejom. Povrch je prirodzene priehľadný, bez toho, aby menil štruktúru drevin. Pozostáva z prírodných olejov s obsahom sušiny 95 %. Ideálny na farebnú úpravu neošetrovaného, nového alebo novozbrúseného povrchu vo vnútornom prostredí. Vhodný na drevené podlahy ako napr. dlážkovica, vidiecka dlážkovica, podlahy jacht, schody ako aj nábytok. Olej chráni drevinu zvnútra. Takto upravené plochy sú vysoko zaťažiteľné, odolné vode a nečistote.

Na urýchlenie vytvrdnutia a na zvýšenie chemickej odolnosti sa môže OLI-NATURA HS Profiöl podľa potreby vytvrdiť tvrdidlom OLI-NATURA HS Härter v miešacom pomere 10:1. Zároveň je možné olej prelakovať aj vodným lakom OLI-AQUA TOP 2K Parkettsiegel 51.20.

Zodpovedá

- Gis-kód Ö 20+
- Z-157.10-17 (stavebný produkt skúšaný na emisie)
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy, arómy, kobaltové soli, oxímy
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky

Zloženie

Modifikované rastlinné oleje ako napr. ľanový olej, bezolovnatá a bezkobaltová sušina, bezoximový prípravok proti tvorbe škrupiny na povrchu, svetlostály pôdne a minerálne pigmenty.

Aplikácia

mohérovým valčekom, kefou na olej, plochým štetcom, bielym alebo béžovým padom.

Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.
- **Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.**
- Schne oxidačne: počas spracovania a po ukončení prác zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu, napr. otvorením okien.

Použitie tvrdidla – len pre výrobné prevádzky

- Možnosť vytvrdenia s OLI-NATURA HS Härter v pomere 10:1. Po vytvrdení olej spracujte do 1-2 hodín. Zvyšky takto vytvrdeného oleja nevlievajte naspäť do originálneho oleja.
- Možnosť prelakovania lakom OLI-AQUA TOP 51.20 2K Parkettsiegel po 2 dňoch schnutia. Pred prelakovaním zľahka prebrúste zeleným padom.

Príprava povrchu

- Povrch prebrúste odstupňovane papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 180-240.
- Vlhkosť drevin 8-12 %.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masťnôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.
- Olej pred použitím vždy dobre rozmiešajte alebo pretrepte.

Spotreba/Výdatnosť

V závislosti od nasiakavosti drevin je spotreba 20-40 g/m² v jednom nátere (20-25 m²/l).

Natieranie nábytku

- Olej naneste rovnomerne tenko štetcom alebo kefou v smere vlákien. Nechajte pôsobiť 30 minút, potom vtierajte béžovým padom až dovedy, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne.

V prípade potreby siahnite prebytočný olej bavlnenou handrou a vypolírujte.

- Alternatívne môžete použiť olejom nasiaknuté brúsne rúno, ktorým naolejíte povrch. Po krátkom pôsobení siahnite prebytočný olej bavlnenou handrou a vypolírujte, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne.

Natieranie podláh

Olej vylejte na povrch drevin, pracujte po častiach. Olejujte postupne plochu 5-10 m² (20-40 g/m² v závislosti od drevin) a okamžite rozotrite rovnomerne tenko valčekom, kefou alebo plochou stierkou. Nechajte pôsobiť 30-60 minút, potom vtierajte ručne béžovým padom alebo polírovacím strojom až dovedy, kým povrch nevyzerá rovnomerne matne. Prebytočný olej siahnite bavlnenou handrou alebo padom a vypolírujte.

Schnutie

V závislosti od teploty a vlhkosti je olejovaná plocha suchá na prach po 1-2 hodinách, po 2-3 dňoch plne vytvrdená. Pri použití 2-zložkovej kombinácie s tvrdidlom sa skracuje doba schnutia o ca. 24 hodín. V tomto období chráňte povrch pred vodou.

Schne oxidačne, zabezpečte dobrú ventiláciu a vyššiu teplotu. Na zle nasiakavých plochách sa môže schnutie predĺžiť. Vysoká vlhkosť prostredia aj drevin a nízka teplota spomaľujú schnutie.

Ošetrovanie a starostlivosť

Na prvé čistenie a na oživenie náteru použite OLI-NATURA Holzpflegeöl. Alternatívne je možné zmiešať farebný OLI Natura HS Profiöl s olejovým riedidlom OLI Natura Ölverdünner v pomere 1:2. Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 24 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Objednávacie údaje

OLI-NATURA HS Profiöl bazalt A03777, tabak A03779, barrique A03778, dymovošedá A03774, šedá Aljaška A03776, šedý ľadovec A03775, vápenno-biela A01376, polárna biela A01401, teak A01380, orech A01384, wenge A01388

Veľkosť balenia

1 l / 2,5 l

Tvrdidlo HS Härter: 100 ml / 250ml (miešací pomer 10:1) A03662

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť.

Stav: 01/2021

Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44 Lichtenau, Nemecko

Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01 Prešov

Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk