



# OLI-NATURA Projektöl Projektový olej farebný

## Charakteristika

**OLI-NATURA Projektový olej** je hlboko pôsobiaci univerzálny pigmentovaný olej na základnú povrchovú úpravu nábytku, schodov, podláh z dreva, korku a OSB vo vnútornom prostredí. Služi na úpravu a ošetrovanie akejkoľvek drevinu. Pozostáva z prírodných olejov s obsahom sušiny 60 %. Preniká hlboko do pórov drevinu a chráni ju zvnútra. Nevytvára film na povrchu, ale impregnuje s otvorenými pórami. Vďaka vysokej vlastnej penetrácii je ľahko spracovateľný v 1-2 náteroch. Pigmenty zachovávajú štruktúru drevinu a dodávajú povrchu prirodzene priehľadný farebný tón. UV stabilizačné pigmenty zároveň dlhodobo chránia pred prirodzeným stmavnutím drevinu.

## Zodpovedá

- Gis-kód Ö 60+
- Z-157.10-17 (stavebný produkt skúšaný na emisie)
- DIN EN 71-3 (vhodný na detské hračky)
- DIN 53160 (odolné slinám a potu)
- neobsahuje formaldehydy, arómy, kobaltové soli, oxímy
- neobsahuje konzervačné ani biocídne účinné látky

## Zloženie

Modifikované rastlinné oleje, ľanový, drevinový a ricínový olej, izoparafíny vo farmaceutickej kvalite, bezolovnatá a bezkobaltová sušina, bezoxímový prípravok proti tvorbe škrupiny na povrchu, svetlostále pôdne a minerálne pigmenty.

## Aplikácia

mohérovým valčekom, kefou na olej, plochým štetcom, bielym padom, stierkou alebo striekacou pištoľou.

## Spracovanie

- Optimálne podmienky spracovania sú pri teplote +20°C (teplota prostredia a materiálu) a 50% vlhkosti vzduchu.
- Nespracúvajte pri teplote nižšej ako +15°C.
- Pred spracovaním olej dobre rozmiešajte alebo pretrepte.
- Pri exotických drevinách bohatých na vnútorné látky a dyhách vždy vykonajte skúšku olejovania.
- Ak používate materiál rôznych šarží, zmiešajte všetok materiál dohromady a dobre premiešajte, aby ste predišli možným odtieňovým rozdielom.
- Prebytočný olej z povrchu vždy odstráňte a zabráňte vzniku mokrych kaluží.
- **Nebezpečenstvo samovznietenia! Nasiaknuté handry, pady ihneď po použití vyčistite a namočte do vody.**
- Schne oxidačne: počas spracovania a po ukončení prác zabezpečte dobrú cirkuláciu vzduchu, napr. otvorením okien.

## Príprava povrchu

- Povrch prebrúste odstupňovane papierom zrnitosti 100-150 pri podlahách, pri nábytku 180-240.
- Vlhkosť drevinu 8-12 %.
- Povrch musí byť suchý, čistý, zbavený masntôt, oleja a brúsneho prachu.
- Podlahy vyšpárujte tmelom.
- Olej pred použitím vždy dobre rozmiešajte alebo pretrepte.

## Spotreba/Výdatnosť

1-2 nátery. V závislosti od nasiakavosti drevinu je spotreba 40-50 g/m<sup>2</sup> v jednom nátere (20-25 m<sup>2</sup>/l).

## Natieranie nábytku

Olej naneste rovnomerne tenko štetcom alebo stierkou v smere vlákien. Nechajte pôsobiť 20-30 minút, potom zotrite prebytočný olej bavlnenou handrou. Povrch má byť teraz suchý na dotyk. Pri veľkých plochách môžete použiť biely pad. Po schnutí cez noc môžete naniesť bez medzibrusu 2.náter. V prípade zefektívnenia práce pri množstvej výrobe je možné použiť na olejovanie aj striekaciu nádobkovú pištoľ s tryskou 1,3-1,8 mm, tlak 2-3 bar.

## Natieranie podláh

Olej vylejte na povrch drevinu a naneste rovnomerne tenko valčekom alebo stierkou. Pracujte po častiach. Olejajte postupne plochu 5-15 m<sup>2</sup>.

Nechajte pôsobiť 20-30 minút, potom votrite olej bielym/ béžovým padom ručne alebo polirovacím strojom. Prebytočný olej stiahnite bavlnenou handrou alebo padom. Povrch má byť teraz suchý na dotyk.

Po schnutí cez noc môžete naniesť bez medzibrusu 2.náter.

## Schnutie

V závislosti od teploty a vlhkosti je olejovaná plocha suchá na prach po 1-2 hodinách, po 2-3 dňoch plne vytvrdená. V tomto období chráňte povrch pred vodou.

Schne oxidačne, zabezpečte dobrú ventiláciu a vyššiu teplotu. Na zle nasiakavých plochách sa môže schnutie predĺžiť. Vysoká vlhkosť prostredia aj drevinu a nízka teplota spomaľujú schnutie.

## Ošetrovanie a starostlivosť

Na prvé čistenie a na oživenie náteru použite OLI-NATURA Holzpflegeöl alebo OLI-NATURA Refresher.

Na bežné čistenie odporúčame mydlo na drevo OLI-NATURA Holzseife.

## Označenie

Označenie a bezpečnostné údaje sa nachádzajú v Karte bezpečnostných údajov príslušného produktu.

## Skladovateľnosť

V originálne uzavretých nádobách 36 mesiacov. Teplota uskladnenia a transportu by nemala byť nad +30°C a pod +5°C.

Otvorené balenie spotrebujte čím skôr, po použití hneď dobre uzavrite a chráňte pred slnkom.

## Objednávacie údaje

OLI-NATURA Projektöl vápenná biela A01371, teak A01373, oech A01390, wenge A01392

## Veľkosť balenia

1 l / 2,5 l

Všetky tieto informácie majú a môžu len nezáväzne poradiť. Zakladajú sa na našich testoch a praktických skúsenostiach. Aplikáciu je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym pracovným podmienkam. Všetky skôr vydané technické listy týmto strácajú svoju platnosť. Stav: 04/2021

**Výrobca: OLI Lacke GmbH, Bahnhofstrasse 22, DE-092 44 Lichtenau, Nemecko**

**Dovoz a distribúcia: CLOU SK s.r.o., Levočská 4, SK 080 01 Prešov**

**Tel. 00421-51-771 82 87, clou@clou.sk**